



Baumit Baumacol ProPlus

Adeziv pentru placaje ceramice la interior si exterior

Avantaje

- Placi portelanate la interior
- Special pentru pardoseli
- Lucrabilitate bună



Produs

Adeziv în pat subțire, sub formă de pulbere, netoxic, stabilitate ridicată, clasa C1TE - conform SR EN 12004, pentru lipirea placajelor ceramice la interior si exterior.

Compoziție

Ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi.

Proprietăți

- Plăci portelanate la interior
- Special pentru pardoseli
- Lucrabilitate bună

Domeniu de aplicare

Pentru lipirea plăcilor ceramice la interior si exterior astfel:

Interior - dimensiunea placii max. 1600 cm² (latura max. de 40 cm). Gradul de absorbtie al placajelor ceramice incepand cu grupa grupa BI₁ (E≥0.5%, gresie portelanata);

Exterior - dimensiunea placii max. 900 cm² (latura max. de 30 cm). Gradul de absorbtie al placajelor ceramice incepand cu grupa BI₁ (E≥3%).

Date Tehnice

Produs	
Solicitare pas:	dupa 24 ore
Culoare:	gri
Clasificare:	C1TE
Timp de corecție:	aprox. 5 min.
Timpul de amestecare:	aprox. 3 - 5 min.
Grosimea maximă a stratului:	5 mm
Standard:	SR EN 12 004
Timp deschis:	aprox. 30 min.
Timp de așteptare:	aprox. 5 min.
Temperatura de aplicare:	min. 5 max. 30 °C
Timp de lucrabilitate:	aprox. 4 ore

Varianta(e)	Baumacol ProPlus 25 kg
Consum	3 kg/m ² - 5 kg/m ² functie de tipul si dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului si tipul gletierei
Necesar apă	aprox. 7.5 l/Sac



Formă de livrare	sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg
Depozitare	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, în ambalajul original, nedesfăcut, pe palet de lemn infoliat.
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uniform, neted, nedeformabil, uscat, neînghețat, stabil, rezistent și curat, fără urme de praf, moloz, pete de ulei, grăsimi, decofrol, părți friabile. Se aplică pe: ■ tencuieli var-ciment cu respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime; ■ tencuieli de ipsos cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer și respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime; ■ șape de ciment grosiere cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 2,5%); ■ șape de ciment autonivelante cu respectarea timpului de uscare de 24 ore la grosime de până la 10 mm; ■ șape de ipsos (grosiere și autonivelante) cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 0,5%), Suprafața se va slefui și desprafui în prealabil aplicării amorsei; Nu se utilizează: ■ pe suporturi din metal, plastic, cauciuc, PVC, linoleum, sticlă, lemn, plăci compozite de lemn; ■ pe placajele ceramice existente; ■ pe suporturi pe bază de ciment care nu și-au consumat contracția;
Pregătire suport	Corectare și nivelare (după caz): Mortar de nivelare (realizat cu minim 24 de ore înaintea aplicării) Șapă autonivelantă (cu respectarea timpului de uscare) Neregularitățile până la 10 mm pot fi reparate cu Baumacol ProPlus cu 24 de ore înaintea placării. Amorse (după caz): Baumit Grund - suporturi absorbante (suprafața umezită își schimbă culoarea, cum ar fi tencuieli și șape de ciment vechi, poroase) Baumit SuperPrimer - suporturi neabsorbante (suprafața umezită nu își schimbă culoarea).

Aplicare

Amestecare:

În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca 3 minute, până se obține un amestec omogen, fără aglomerări.

Pentru malaxare se va utiliza un mixer cu max 500 rpm. După amestecare lăsați produsul pentru un timp de maturare 3 min, după care se reamestecă pentru a obține un mortar cu o lucrabilitate bună și proprietăți tixotropice ridicate. Se va prepara de fiecare dată materialul într-un vas ce nu conține material preparat anterior, nu este permisă amestecarea cu material preparat anterior.

Aplicare:

Se recomandă ca adezivul să se aplice pe stratul suport, după caz și pe plăcile ceramice cu o gletiera metalică dintată cu dintii având mărimea cuprinsă între 3 și 10 mm în funcție de dimensiunile plăcilor ceramice.

Placajul ceramic trebuie montat în adezivul proaspăt în cadrul timpului deschis (open time) și poziționat printr-o ușoară mișcare de glisare și prin exercitarea unei presiuni suficiente asupra plăcii, obținând astfel o lipire optimă.

Se va verifica prin scoaterea unei plăci dacă s-a efectuat transferul complet al adezivului pe spatele plăcilor ceramice (este necesar ca acestea să fie acoperite minimum 75% (aplicare în tehnica simplă TS) și de 100% (aplicare în tehnica dublă TD). La exterior placajele ceramice trebuie să aibă gradul de absorbție începând cu grupa BII ($E \geq 3\%$).

Consum:

În funcție de dimensiunea placajului ceramic, se recomandă a se utiliza următoarele tipuri de gletiere pentru a avea o acoperire

corespunzătoare cu adeziv pe spatele plăcii:

*) Consumul este orientativ pe suporturi netede și acoperirea cu adeziv în proporție de 75% (TS) și 100% (TD).

Dimensiune latura placa	Dimensiune dinți gletieră
pana la 50 mm	3 mm
50-100 mm	4 mm
100-200 mm	6 mm
200-300 mm	8 mm
>300 mm	10 mm sau gletiera specială

Recomandări

Se va urmări ca spatele plăcilor ceramice să fie acoperit cu adeziv în proporție de minim 75% atunci când montajul se execută la pereți sau pardoseli cu trafic ușor la interior.

La exterior se recomandă utilizarea procedurii combinat (TD-Tehnica dublă) în două etape aplicându-se concomitent adeziv pe stratul suport și pe placă iar procentul de acoperire cu adeziv pe spatele plăcii în proporție de minim 100% rezultând un consum de 4-6 kg/m². Pentru suprafețe neregulate se recomandă egalizarea suportului cu Baumacol ProPlus în grosime de 10 mm.

Tehnologia de aplicare a adezivului se va face conform GE 058 - „Ghid privind produse de finisare ceramica utilizate în construcții”.

Pentru alte tipuri de suporturi și placaje ce nu au fost indicate în fișa tehnică a produsului, este necesară realizarea unei suprafețe de probă cu determinarea aderenței.

Rosturi rigide - rosturi între placaje

În funcție de dimensiunile și tipul plăcilor ceramice, rosturile variază între 2 mm și 15 mm conform indicațiilor producătorilor de placaje ceramice.

Lățimea rostului recomandat va fi de minim 3 mm la interior, minim 4 mm la exterior, iar în cazul placajelor de dimensiuni mari peste 900 cm² va fi de minim 5 mm. Rosturile vor fi chituite după minim 24 ore.

Mortarul proaspăt în exces se va curăța cu apă, iar cel întărit cu mijloace mecanice.

Pentru formate mari de plăci ceramice, cu absorbția de apă încadrate în grupele BI_a și BI_b, se recomandă o lățime a rostului de minim 15 mm.

Plăcile de gresie sau faianță nu se vor monta etanș.

Pentru alte tipuri de placaj ceramic și alte tipuri de suporturi vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic Baumit România.

În situația lipirii placajelor ceramice utilizate la exterior, placaje cu gradul de absorbție de apă încadrate în grupele BI_a și BI_b, se recomandă utilizarea adezivilor de clasă C2 Baumit (Baumacol FlexUni, Baumacol FlexTop, etc.).

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.