



Baumit EdelPutzColor

Vopsea colorată pentru fațade

Avantaje

- Ușor de aplicat
- Asigura protecția fațadei
- Acoperire perfectă



Produs

Vopsea colorată pentru fațade cu aplicare pe tencuieli decorative minerale (tip EdelPutz și EdelPutz Spezial), tencuieli și tinciuri minerale la clădirile noi sau vechi.

Compoziție

Lianți organici, umpluturi minerale, pigmenți, aditivi, apă.

Proprietăți

Vopsea permeabilă la vapori, elastică, hidrofobă oferind protecție ridicată, ușor de aplicat.

Domeniu de aplicare

Strat decorativ și de protecție pentru fațade cu aplicare pe tencuieli decorative minerale (tip EdelPutz și EdelPutz Spezial), tencuieli și tinciuri minerale.

Date Tehnice

Produs	
Culoare:	conform paletarului Baumit Life codurile cu terminatiile 6-9
Corp solid:	60 %
Valoare pH:	8.5
Densitate:	1.5 kg/dm ³
Rezistența la difuzia vaporilor:	150 - 200

Varianta(e)	EdelPutzColor 5 L	ClassicoColor 14 L
Acoperire	11 m ² /Găleată - 16 m ² /Găleată	32 m ² /Găleată - 44 m ² /Găleată
Consum	0.32 l/m ² - 0.45 l/m ²	0.32 l/m ² - 0.45 l/m ²



Formă de livrare

galeata 5 litri, 1 palet=48 galeti=240 litri;
galeata 14 litri, 1 palet=24 galeti=336 litri.

Depozitare

12 luni pe paleți din lemn, în ambalajul original sigilat, nedeșfăcut în condiții de depozitare la loc uscat și ferit de îngheț. A se utiliza în termen de 14 zile de la deschiderea cutiei. A se proteja de temperaturi de peste 35° C, sub 5° C precum și de lumina directă a soarelui!

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uscat (minim 4 săptămâni), portant, fără praf, neted, cu absorbție uniformă. Suporturile vechi se curăță de resturi de ulei, eflorescente și alte impurități, se uniformizează neplaneitățile. Se aplică pe: ■ Tencuieli decorative minerale (tip EdelPutz și EdelPutz Spezial); ■ Tencuieli decorative (tip acrilice, silicice); ■ Tencuieli minerale var/ciment; ■ Tinciuri minerale var/ciment (tip FeinPutz Aussen, PutzSpachtel, MultiWhite etc.); ■ Vopsele pe bază de rășini, cu aderență bună. Nu se aplică pe: ■ Tencuieli de var; ■ Straturi de lac sau vopsele de ulei, rășini, vopsele cu clei; ■ Lemn; ■ Metal.
Pregătire suport	■ Suprafețele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Grund de impregnare - Baumit Multi-Primer sau Baumit SanovaPrimer timp de uscare silicizare 5 zile; ■ Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alți agenți de curățat din comerț; ■ Suprafețele murdare sau cu ciuperci vor fi tratate special cu substanțe speciale (ex. Soluție antimucegai - Baumit FungoFluid); ■ Straturile de vopsea minerală, fără priză bună datorită vechimii și a precipitațiilor vor fi îndepărtate mecanic; ■ Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți prin aplicarea mortarului alb universal pentru reparații Baumit MultiWhite sau cu o masă de șpaclu (Baumit StarContact White, Baumit ProContact) armată cu plasă din fibră de sticlă Baumit StarTex.
Aplicare	Baumit EdelPutzColor se amestecă în găleată cu un malaxor la viteză redusă și se aplică manual cu trafaletul / pensula sau mecanizat cu instalația airless. Straturi de aplicare: Stratul 1 - Strat de amorsare Baumit EdelPutzColor se diluează cu cca. 1 litru apă/găleată 14 litri și 350 ml apă/găleată 5 litri respectiv (cca. 7,5% vol.). Stratul 2 Baumit EdelPutzColor se diluează cu cca. 0,5 litri apă/găleată 14 litri și 150 ml apă/găleată 5 litri respectiv (cca. 3% vol.) și se aplică după 12 ore de la aplicarea primului strat. Aplicare mecanizată cu echipament airless: Graco UM II 795 PC, Duză: LL5321 sau LL315; presiune: 100 bar; filtru 60; diluție 0%. sau Samba XL, Duză: PAA 525; presiune: 140 bar; filtru 60 Gradul de diluție depinde de consistența de livrare și de capacitatea de absorbție a substratului!
Recomandări	Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie de +5 °C timp de cel puțin 8 ore în timpul aplicării și al întăririi. Protecție împotriva intemperiilor: Protejați fațada de lumina directă a soarelui, de ploaie sau de vântul puternic (de exemplu, cu ajutorul unor plase de protecție adecvate pentru schele). Umiditatea ridicată și/sau temperaturile scăzute (de exemplu, toamna târzie) pot prelungi semnificativ timpul de uscare și pot modifica în mod neuniform nuanța culorii. Temperaturile ridicate din timpul verii scurtează timpul de uscare (este posibilă arderea stratului de acoperire). Nuanța culorii: Dezvoltarea nuanței culorii poate fi influențată de suport, de temperatură și de umiditate. În cazul suprafețelor ale fațadei (umbre de schele), neregularități ale suportului (structură, grad absorbție) sau condiții meteorologice diferite au ca rezultat diferențe de culoare (pete). Uniformitatea culorii poate fi garantată doar în cadrul aceluiași lot de producție. În cazul în care se utilizează loturi diferite, este esențial să le amestecați înainte de a începe. Deteriorarea mecanică a suprafeței tencuielii (zgârieturi) duce la o modificare a nuanței de culoare în zona afectată. Aceasta se numește rupere a umpluturii. Această modificare de culoare este un defect optic și nu afectează funcționalitatea sau calitatea produsului. Indicele de reflexie a luminii: Pentru aplicarea pe sisteme termoizolante se vor respecta, cerințele din ghidul de aplicare Baumit ETICS. Infestarea microbiană: Vopselele pentru fațade Baumit au în compoziția lor biocizi pentru a proteja împotriva infestării cu alge și ciuperci. Măsuri de siguranță: a se vedea fișa cu date de siguranță. Instrucțiuni de curățare: Protejați ochii și suprafața pielii, precum și împrejurimile suprafețelor de acoperire, în special sticla, ceramica, clincherul, piatră naturală, lacuri și metal. Dacă este necesar, clătiți stropii cu apă din abundență, nu așteptați până când vopsea s-a uscat și s-a întărit. Curățați uneltele și echipamentele cu apă imediat după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.